

**UTSEENDE:**

Klar/gul væske

pH:

13.5

TETHET:

1.1 g/cm³

FRYSEPUNKT:

0° C

BRANNFARE:

ikke brennbar

EMBALLASJE:

25 liter/ 1000 liter

HOLDBARHET:

mørkt / frosfritt > 36
måneder

RENGJØRING:

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann

TIPS:

Murerverktøy og utstyr
lett kan rengjøres ved å
legges i en løsning av 1 del
Controll@Betongrens og 1
del vann.

BETONGTETT AS
Storebotn 13 D
5309 Kleppestø
NORGE

www.betongtett.no

no

E-post: proff@betongtett.no

no

Telefon: +47 46 17 17 00



Betongrens

Effektiv & miljøvennlig

BESKRIVELSE:

Controll@Betongrens er et sur rengjøringsmiddel for betongflater før impregnering, spesielt formulert for å fjerne kalk- og saltavsetninger, sot og alger. Det fjerner også små mørtelspetter, sementmerker, rustfarging etc. og øker vedheft for maling og puss.

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

All cement-based structures, inside or out.

- Teglstein
- Vegger
- Garasjer
- Tak
- Murpuss
- Fasader
- Peis
- Sandstein

EGENSKAPER:

Produktet er veldig økonomisk, da det kan fortynnes 1: 1 med vann for intensivt arbeid og opptil 1:10 for lettere oppgaver. Riktig brukt kan Controll@Betongrens ofte erstatte fysisk inngrep / bruk av svovelsyre.

Controll@Betongrens tilfredsstiller kravene til syre rengjøringsmidler i forskrift om utslipp av avløpsvann.

Produktet er ikke-etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normal bruk.

Produktet er biologisk nedbrytbart, luktfritt og det behandlede området kan brukes så snart overflaten er tørr, vanligvis innen 30 minutter.

FORBEREDELSE:

Glass, aluminium, galvanisert og andre glatte overflater må beskyttes for å forhindre etsning. Produktet må ikke blandes med andre kjemikalier. Det anbefales å teste på et lite område før full skala behandling. Unngå arbeidstemperatur på overflaten under 5 ° C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt når temperaturer faller under denne grensen.

Følg de personlige beskyttelsesprosedyrene som er oppført i HMS databladet

PÅFØRING:

Fortynn Controll@ConClean etter behov, minimum er 1: 1, med vann.

Produktet brukes best med lavtrykkssprøyter etterfulgt av børsting over overflaten for å agitere den aktive løsningen. Vask av med høytrykksvasker eller bruk rikelig med vann.

Gjenta etter behov.