



MILJØSERTIFIKAT / VURDERINGER:

Anbefalt av skandinaviske Byggvarubeømmingen (Grønn materialvurdering) og SundaHus.

Tysk ECO-institutt GmbH:

Fritt for VOC, kreftfremkallende stoffer, mutagener og reproduksjonsfarlige stoffer.

PRODUKTDATA:

FORBRUK:

0,2 - 0,6 l / m² avhengig av underlagets sugsevne.

UTSEENDE:

Klar væske

pH:

11

VOC INNHOLD:

0 g/l

TETTHET:

1.0 g/cm³

FRYSEPUNKT:

0° C

BRANNFARE:

Ikke brennbart



Topseal

Hydrofobisk impregnering

BESKRIVELSE:

Controll@Topseal tilhører den nye generasjonen miljøvennlige produkter og er en effektiv fuktighetsblokkerer til bruk på alle typer vertikale flater, både betong, murstein, gips og puss. Produktet gir en sterk smuss og vannavstøtende overflate som er lett å vedlikeholde og holde ren. Hindrer mose og algevekst, motvirker forvitring, luftforurensning (Co²-påvirkning) og UV-stråling.

NB: Produktet kan ikke overmales

VANLIGE BRUKSOMRÅDER:

- Teglstein
- Vegger
- Garasjer
- Tak
- Murpuss
- Fasader
- Peis
- Sandstein

EGENSKAPER:

Controll@Topseal inneholder ikke løsemidler og er ikke brannfarlig.

Produktet gir en robust gjennomsiktig vannavstøtende beskyttelse for alle typer murstein og betongflater.

Siden spesielle tilsetninger gjør at produktet trenger dypt innhar behandlingen en varighet på opptil 10 år.

Resultatet er en krystallinsk struktur som forhindrer absorpsjon av vann, men tillater damp å passere gjennom (diffusjonsåpen).

Controll@Topseal er mye brukt i det profesjonelle markedet der det har blitt anerkjent for sin brukervennlighet, effektivitet og positive miljøpåvirkning.

Controll@Topseal er grundig testet og tilfredsstillende alle internasjonale krav til betongimpregnering.

FORBREDELSE:

Underlaget må være tørt, rent og fritt for løse partikler, gammel maling og/eller annet belegg. Defekte fuger/større sprekker etc. utbedres på forhånd.

Dekk til blanke overflater (eks. glass, lakk, aluminium, fliser).

Ved mistanke om oppstigende fukt i underlaget anbefales forbehandling med vårt produkt Controll@Betongtett.

Ta gjerne kontakt dersom du er i tvil.

Ved påføring skal lufttemperatur være over 5° C. Unngå bruk hvis temperatur forventes å falle under 5° C innen etterfølgende 24 timer.

**EMBALLASJE:**

5 liter / 20 liter/ 1000 liter

HOLDBARHET:

Frostfritt og mørkt > 36 måneder

RENGJØRING:

Verktøy: Vann

Hud: Såpe og vann

TØRKETID:

Helt tørr og vanntett innen 24 timer

HELSE & SIKKERHET:

Forbered godt ventilerte områder. Beskytt luftveiene mot sprøytetåken, noe som kan forårsake irritasjon. Det er ingen kjente skadelige effekter.

Vi anbefaler imidlertid bruk av hansker og vernebriller under påføring.

Les sikkerhetsdatabladet nøye før arbeidet starter.



Topseal

Hydrofobisk impregnering

PÅFØRING:

Produktet er klar til bruk og må ikke blandes med andre væsker eller fortynnes.

Påfør med lavtrykkssprøyte, ett lag er normalt tilstrekkelig. På svært absorberende overflater anbefales to lag "vått i vått" med omtrent 5-15 minutter mellom strøkene til full metning er oppnådd. Ved behandling av vegger anbefales å starte nederst og dusje oppover.

Ved søl, skyll straks med vann.

PRODUSENT:

BETONGTETT AS
Storebotn 13 D
5309 Kleppestø
NORGE

Internett:

www.betongtett.no

E-post:

proff@betongtett.no

Telefon:

+47 46 17 17 00



1111-CPR-0556

EN 1504-2:2004

DoP no.: CI 003

www.betongtett.no**UTDRAG FRA YTELSÆRKLERING:**

Inntrengingsdybde	Class II >10 mm
Økt slitestyrke	> 30 %
Permeabilitet	W < 0.1 kg/m2
Økt slagstyrke	Class II: >10 Nm
Uttørkingskoeffisient	Class I: >30 %
Brannsikkerhet	Euro class 1 (fireproof)
Farlig innhold	Ingen

